

kim FLEX

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ



kimpur

K İ M T E K S P O L İ Ü R E T A N

www.kimpur.com

kim FLEX

ESNEK KÖPÜK SİSTEMLERİ

ÇEVRE DOSTU İNTEGRAL SİSTEM

Otomotiv ve mobilya sektöründe integral parça uygulamaları için tasarlanan iki bileşenli köpük sistemlerdir.

Pürüzsüz Cilt



Hızlı Kurlenme

Mükemmel Doldurma

Esneklik



Çevre Dostu

KIMflex FI 032 - Izokim FI 002

KimFLEX FI	KOMPONENTLER		KIMflex FI 032 Izokim FI 002
	BİRİM	DEĞER	YÖNTEM
Karıştırma Oranı (polimiks / izo)	Ağırlıkça	100/48 ± 2	KİMPUR İç Metodu
Karıştırma Süresi	S	5	KİMPUR İç Metodu
Kabarma Zamanı	S	48 ± 2	KİMPUR İç Metodu
İplikleşme Zamanı	S	39 ± 4	KİMPUR İç Metodu
Ele Yapışma Zamanı	S	49 ± 4	KİMPUR İç Metodu
Yükselme Zamanı	S	58 ± 4	KİMPUR İç Metodu
Kalıp Açma Süresi	S	180	KİMPUR İç Metodu
Serbest Yoğunluk	kg/m ³	210 ± 10	KİMPUR İç Metodu
Kalıplanmış Yoğunluk	kg/m ³	360	DIN ISO 7619-1
Sertlik	shA	60	ISO 845

Değerler laboratuvar ortamında 23°C sıcaklık ve 5000rpm karıştırıcı hızında elde edilmiştir. Verilen değerler proses koşullarına ve kalıp şekline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.



kimpur

KİMTEKS POLİÜRETAN



TÜRKİYE'NİN POLİÜRETAN SİSTEM EVİ

36
Yıllık
Tecrübe

1000
TİM TÜRKİYE İHRACATÇI FEDERASYONU
2018 TÜRKİYE'NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI
TOP 1000 EXPORTERS OF TURKEY

Türkiye'nin ilk
500
büyük sanayi kuruluşu

ÜRETİM KAPASİTESİ
110.000
TON

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZ OFİS :

Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere
Cad. Sapphire Plz. No: 1/4 Kat: 19D: 01
Kağıthane 34415 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 809 15 50
Fax: +90 212 809 15 49

GEBZE FABRİKA :

Gebze Plastikçiler Organize
Sanayi Bölgesi 7. Cadde No: 43
41400 Gebze Kocaeli TÜRKİYE
Tel: +90 262 751 44 71
Fax: +90 262 751 02 57

GAZİANTEP ŞUBE :

Çakmak Mahallesi Haraf Sokak
No: 10A Şehitkamil Gaziantep
TÜRKİYE
Tel: +90 342 325 57 97
Fax: +90 342 325 57 97

www.kimpur.com